

Техническая информация № 550R

Deco-Lasur matt

Лессирующая краска на дисперсионной основе для внутренних работ.

Описание продукта

Область применения.

Для нанесения декоративных лессирующих покрытий внутри. Пригодная для нанесения на гладкие подложки, структурные штукатурки, структурных грунтовочных покрытий MultiStrukturStyle, а также для декоративного оформления обоев "рауфазер" и стеклообоев CapaQuarz, стеклофлизелинов Magic Glass, Fantastic Fleece.

Свойства:

- Водоотталкивающая
- Класс влажного оттира 2 согл. DIN EN 13 300
- Не препятствует диффузии
- Хорошая адгезия
- Водоразбавляемая, экологичная, слабопахнувший
- Тиксотропная
- Свободная от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.)

Связующее:

Синтетическая дисперсия по DIN 55945

Плотность:

Около 1,10 г/см³

Степень блеска:

Матовая

Цветовой тон:

Беловато-прозрачная
Колерование полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor Vollton- und Abtönfarben, AVA - Amphibolin Vollton- und Abtoenfarben , а также автоматически в установке ColorExpress.

Внимание:

Полнотоновые и колеровочные краски И пасты с органическими пигментами являются наилучшим образом светоустойчивыми но ограниченно стабильными относительно УФ-света.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.
Вскрытые емкости хранить плотно закрытыми.

Расфасовка:

Deco-Lasur glänzend: 2,5 л, 5 л и 10 л

Обратите внимание:

Хранить в местах, не доступных детям. При попадании в глаза сразу же промыть ими водой. При работе краскораспылителям не вдыхать находящийся в воздухе туман. Не допускать попадания в сточные воды. Более подробная информация указана в Паспорте безопасности.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые емкости. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных отходов или как старые затвердевшие краски или же как бытовые отходы.

Код продукта для лаков и красок: M-DF01.

Состав: полиакрилатная смола, вода, силикаты, карбонат кальция, вода, аддитивы, консерванты. Согласно европейским нормам, предельное содержание летучих органических веществ (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте содержание ЛОС – макс.< 1 г/л.

Технология нанесения

Структура покрытия:

Промежуточное покрытие:
Материалами Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle. Матовые дисперсионные краски внутреннего применения непригодные из-за их впитываемости (опасность видимых переходов). Подлежащие лессировке основания после промежуточного покрытия должны быть равномерно впитывающими и без цветовых контрастов.



Завершающее покрытие:

1-3 лессириующих покрытия Deco-Lasur glänzend, колерованной посредством автоматов ColorExpress или при помощи полнотоновых и колерочных красок AVA - Amphibolin Vollton- und Abtoenfarben или CaparolColor Vollton- und Abtoenfarben.

Для установления необходимой консистенции Deco-Lasur matt может быть разбавлена макс. 20% материала CapaSol LF или водой.

Если основаниями послужат стеклофлизелины или стеклообои как Magic-Glass, FantasticFleece, Capaquaquar рекомендуется разбавлять Deco-Lasur glänzend как для установления необходимой консистенции так и для обеспечения достаточного времени обработки 15% CapaSol LF или водой (Учитывая пожалуйста ТИ соответствующих материалов).

Для достижения более глянцевого покрытия можно наносить второй слой щеткой из непигментированного материала – как выше описано.

Для достижения перламутрового эффекта в зависимости от требуемого эффекта можно добавить 2-7% Perlatac silber, gold (макс. 1%) или PearlWhite. Перламутровые пигмент необходимо равномерно размешивать с Deco-Lasur glänzend.

Способ нанесения:

Для нанесения лессириующего покрытия материалом Deco-Lasur glänzend пригодны бывшие в употреблении художественные кисти, круглые кисти, натуральная губка или тряпка. Выбор зависит от требуемой лессириющей техники.

Чистка инструмента:

Рабочие инструменты после использования промыть водой, в случае необходимости с добавлением чистящих средств.

Расход:

ок. 80-100 мл/м² за один рабочий проход. В зависимости от впитывающей способности подложки и ее структуры расход может увеличиваться.

Точный расход определяется на пробном покрытии непосредственно на объекте.

Нижний предел температуры при обработке:

+5°C для покрываемой поверхности и окружающего воздуха.

Продолжительность сушки:

В зависимости от лессириющей техники работать методом "сыре по сырому" или выдерживать интервалы между отдельными покрытиями до 12 ч.

При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

Внимание:

Не применять на горизонтальных поверхностях с водной нагрузкой. Для избежания следов от валиков, рекомендуется нанесение грунтовочного и промежуточного слоев выполнить щеткой.

Совместимость с другими материалами:

Для того, чтобы сохранить специальные свойства, Deco-Lasur glänzend нельзя смешивать с другими покрываемыми материалами.

Пригодные подложки и их подготовка

Подложки должны быть чистыми, не иметь антиадгезивов и быть сухими.

Соблюдайте требования VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3.

Вид подготовки поверхности зависит от подложки и ее состояния. Поэтому необходимо соблюдать требования, содержащиеся в соответствующих технических информаций.

Замечания по исполнению:

Оптическое восприятие прозрачных лессировок-красок зависит от цветового тона, впитываемости и состояния основания, толщины слоя и степени разбавления лессировки, применяемого инструмента и от рукописи мастера. Рекомендуется по этим причинам исполнение образцовых плит или поверхностей.

Указания**Техническая консультация**

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультировать нас или наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de